



## Клей плиточный с повышенной фиксацией

# КВАДР

**Сухая клеевая смесь класса С1 Т на основе цемента, фракционированного песка и специальных модифицирующих добавок, армированная волокнами. Обладает повышенной адгезией, водо- и морозостойкостью. ГОСТ Р 56387.**

- ☑ Для крупноформатных плит из природного камня и керамогранита, в т. ч. для укладки плитки на плитку
- ☑ Для работ по кирпичу, бетону, цементной и гипсовой штукатурке, цементной стяжке, ГКЛ, ГВЛ, ЦСП
- ☑ Для внутренних и наружных работ

Расход воды на 1 кг смеси 0,20 – 0,24 л

Расход воды на 1 мешок 5,0 – 6,0 л

Расход клея при работе шпателем 6x6 мм на 1 м<sup>2</sup> ~ 3,1 – 3,6 кг

Рекомендуемая толщина слоя 3 – 10 мм

Адгезия к бетону после выдерживания в воздушно-сухой среде в течение 28 суток > 1,75 МПа

Адгезия после выдерживания в водной среде > 0,5 МПа

Адгезия после циклического замораживания и оттаивания > 0,5 МПа

Адгезия после выдерживания при высоких температурах > 0,5 МПа

Сползание плитки < 0,5 мм

Возможность хождения через > 24 ч

Жизнеспособность > 3 ч

Открытое время > 20 мин

Способность к смачиванию плитки > 20 мин

Морозостойкость > F50

Срок хранения 12 месяцев

Фасовка 25 кг



Устойчив к сползанию



Усиленное сцепление



Армирован волокнами



Тёплый пол