



Клей плиточный профессиональный

TITAN flex

Сухая клеевая смесь класса C1 TE на основе цемента, фракционированного песка и модифицирующих добавок. Обладает повышенной адгезией, пластичностью, водо- и морозостойкостью. ГОСТ Р 56387.

- ☑ Для керамической, кафельной плитки, крупноформатных плит из природного камня и керамогранита, в т. ч. для укладки плитки на плитку
- ☑ Для работ по кирпичу, бетону, цементной и гипсовой штукатурке, цементной стяжке, ГКЛ, ГВЛ, ЦСП
- ☑ Для внутренних и наружных работ

Расход воды на 1 кг смеси 0,22 – 0,25 л

Расход воды на 1 мешок 5,5 – 6,25 л

Расход клея при работе шпателем 6x6 мм на 1 м² 3,1 – 3,6 кг

Рекомендуемая толщина слоя 3 – 10 мм

Адгезия к бетону после выдерживания в воздушно-сухой среде в течение 28 суток > 1,5 МПа

Адгезия после выдерживания в водной среде > 0,5 МПа

Адгезия после циклического замораживания и оттаивания > 0,5 МПа

Адгезия после выдерживания при высоких температурах > 0,5 МПа

Сползание плитки < 0,5 мм

Возможность хождения через > 24 ч

Жизнеспособность > 3 ч

Открытое время > 30 мин

Способность к смачиванию плитки > 30 мин

Морозостойкость > F50

Срок хранения 12 месяцев

Фасовка 25 кг



Premium



Устойчив к сползанию



Особо пластичный



Усиленное сцепление