



Ровнители,
наливные полы

Наливной пол
быстротвердеющий

КОМПОЗИТ

Сухая смесь на основе композиционных минеральных вяжущих, фракционированного заполнителя и химических добавок. Применяется для быстрого предварительного и финишного выравнивания поверхности пола. ГОСТ 31358.

- Для бетонных, гипсовых, цементно-песчаных недеформирующихся оснований с последующим креплением напольных покрытий
- Для внутренних работ

| | |
|--|---------------|
| Расход воды на 1 кг смеси | 0,39 – 0,43 л |
| Расход воды на 1 мешок | 11,7 – 12,9 л |
| Расход смеси при толщине слоя 1 мм на 1 м ² | ~ 1,2 кг |
| Рекомендуемая толщина слоя | 2 – 100 мм |
| Адгезия к бетону через 28 суток | > 0,75 МПа |
| Прочность при сжатии через 28 суток | > 15 МПа |
| Прочность при изгибе через 28 суток | > 6 МПа |
| Жизнеспособность | > 45 мин |
| Марка по подвижности растворной смеси | Рк6 |
| Возможность хождения через | > 2 – 3 ч |
| Срок хранения | 12 месяцев |
| Фасовка | 30 кг |



Хождение
через 2 – 3 часа



~ 1,2 кг/м²
Низкий расход



2-100 мм
Толщина слоя



Тёплый пол