



## Кладочная смесь

# SHOV

Монтажные смеси

**Сухая смесь на основе портландцемента, фракционированного заполнителя и полимерных добавок. Предназначена для монтажа кладочных элементов с водопоглощением от 5 до 15%. ГОСТ Р 58272.**

- Для полнотелого и пустотелого облицовочного керамического, рядового керамического и плотного силикатного кирпича, блоков из бетона и натурального камня
- Для кладки с декоративной расшивкой швов
- Для внутренних и наружных работ

|   |               |
|---|---------------|
| Расход воды на 1 кг смеси               | 0,17 – 0,22 л |
| Расход воды на 1 мешок                  | 4,25 – 5,5 л  |
| Расход смеси на 1 м <sup>2</sup> кладки | ~ 50 кг       |
| Рекомендуемая толщина слоя              | 5 – 15 мм     |
| Адгезия к бетону через 28 суток         | > 0,3 МПа     |
| Прочность при сжатии через 28 суток     | > 10 МПа      |
| Жизнеспособность                        | > 2 ч         |
| Морозостойкость                         | > F100        |
| Срок хранения                           | 12 месяцев    |
| Фасовка                                 | 25 кг         |



Морозостойкая



Прочный  
однородный шов



Водостойкая



Отсутствие  
высолов