



Гипсовая шпаклевка

SatenLux MT-60

Сухая шпаклёвочная смесь на основе гипсового вяжущего с полимерными добавками. Предназначена для финишного шпаклевания стен и потолков. ГОСТ Р 58278.

- Для поверхностей из бетона, штукатурок на гипсовой и цементной основе, ГКЛ и др.
- Ручное нанесение
- Для внутренних работ

Расход воды на 1 кг смеси	0,6 – 0,65 л
Расход воды на 1 мешок	15 – 16,25 л
Расход смеси при толщине слоя 1 мм на 1 м ²	~ 0,9 – 1,0 кг
Рекомендуемая толщина слоя	0,2 – 3 мм
Адгезия к бетону через 7 суток	> 0,5 МПа
Жизнеспособность	> 1,5 ч
Цвет	Белый
Срок хранения	12 месяцев
Фасовка	25 кг



Высокая адгезия



Безусадочная



Белая



Пластичная