



Гипсовая штукатурка машинного нанесения

START MH

Сухая штукатурная смесь на основе гипсового вяжущего с полимерными добавками. Предназначена для оштукатуривания стен. ГОСТ Р 58279.

- Для поверхностей из бетона, керамзитобетона, кирпича, газобетона, пенобетона и др.
- Машинное нанесение
- Для внутренних работ

Расход воды на 1 кг смеси	0,5 – 0,55 л
Расход воды на 1 мешок	15 – 16,5 л
Расход смеси при толщине слоя 10 мм на 1 м ²	~ 10 кг
Рекомендуемая толщина слоя	10 – 30 мм
Адгезия к бетону через 7 суток	> 0,3 МПа
Прочность при сжатии через 7 суток	> 2,0 МПа
Прочность при изгибе через 7 суток	> 1,0 МПа
Начало схватывания	> 120 мин
Срок хранения	6 месяцев
Фасовка	30 кг



Удобна в работе



Трещиностойкая



С антигрибковым эффектом



Пластичная