



## Цементная шпаклевка фасадная

# LUXIT

**Сухая шпаклёвочная смесь на основе белого цемента, модифицированная полимерными добавками. Предназначена для финишного шпаклевания фасадов зданий, стен и потолков, включая влажные помещения. ГОСТ 33699.**

- Для шпаклевания предварительно оштукатуренных поверхностей
- Ручное нанесение
- Для внутренних и наружных работ

|  |             |
|--|-------------|
| Расход воды на 1 кг смеси                              | 0,4 – 0,5 л |
| Расход воды на 1 мешок                                 | 8 – 10 л    |
| Расход смеси при толщине слоя 1 мм на 1 м <sup>2</sup> | ~ 1 кг      |
| Рекомендуемая толщина слоя                             | 0,3 – 3 мм  |
| Адгезия к бетону через 28 суток                        | > 0,3 МПа   |
| Прочность при сжатии через 28 суток                    | > 2,0 МПа   |
| Прочность при изгибе через 28 суток                    | > 1,0 МПа   |
| Жизнеспособность                                       | > 2 ч       |
| Морозостойкость  | > F35       |
| Цвет   | Белый       |
| Срок хранения  | 6 месяцев   |
| Фасовка  | 20 кг       |



Морозостойкая



Пластичная



Водостойкая



Высокая адгезия