



## Ремонтный состав армированный

# ReFIX

Монтажные смеси

Сухая смесь на основе портландцемента, заполнителей и полимерных добавок. Предназначена для выравнивания и ремонта, а также восстановления геометрии бетонных конструкций, заполнения углублений на поверхностях. ГОСТ Р 56378.

- Для горизонтальных и вертикальных поверхностей
- Для внутренних и наружных работ

Расход воды на 1 кг смеси	0,15 – 0,18 л
Расход воды на 1 мешок	3,75 – 4,5 л
Расход смеси на 1 м <sup>2</sup>	~ 1,8 кг
Рекомендуемая толщина слоя	5 – 20 (50) мм
Адгезия к бетону через 28 суток	> 1,5 МПа
Прочность при сжатии через 28 суток	> 40 МПа
Жизнеспособность	> 1 ч
Морозостойкость	> F100
Срок хранения	12 месяцев
Фасовка	25 кг



Морозостойкий



Трещиностойкий



Водостойкий



Прочный