



Универсальная смесь

УСАДЬБА

Монтажные смеси

Сухая смесь на основе портландцемента, заполнителей и полимерных добавок. Предназначена для каменной и кирпичной кладки, оштукатуривания стен и потолков, предварительного выравнивания пола и ремонта старой стяжки. ГОСТ 31357.

- Для бетонных, цементно-известковых, цементно-песчаных, кирпичных и др. оснований
- Ручное нанесение
- Для внутренних и наружных работ

Расход воды на 1 кг смеси	0,17 – 0,22 л
Расход воды на 1 мешок	4,25 – 5,5 л
Расход смеси при толщине слоя 10 мм на 1 м ²	~ 18 кг
Рекомендуемая толщина слоя:	
Швы в кладочном растворе	10 – 12 мм
Оштукатуривание стен	10 – 30 мм
Выравнивание пола	10 – 30 мм
Адгезия к бетону через 28 суток	> 0,5 МПа
Прочность при сжатии через 28 суток	> 7,0 МПа
Жизнеспособность	> 3 ч
Морозостойкость	> F50
Срок хранения	12 месяцев
Фасовка	25 кг



Морозостойкая



Трещиностойкая



Водостойкая



Тёплый пол