



Клей плиточный

Multi FIX

Сухая клеевая смесь класса C1 на основе цемента, фракционированного песка и специальных модифицирующих добавок. Обладает повышенной адгезией, водо- и морозостойкостью. ГОСТ Р 56387.

- Для керамической, кафельной плитки, крупноформатных плит из природного камня и керамогранита внутри помещений и среднеформатных снаружи
- Для работ по кирпичу, бетону, цементной и гипсовой штукатурке, цементной стяжке, ГКЛ, ГВЛ, ЦСП
- Для внутренних и наружных работ

Расход воды на 1 кг смеси 0,20 – 0,23 л

Расход воды на 1 мешок 5,0 – 5,75 л

Расход клея при работе шпателем 6x6 мм на 1 м² ~ 3,1 – 3,6 кг

Рекомендуемая толщина слоя 3 – 10 мм

Адгезия к бетону после выдерживания в воздушно-сухой среде в течение 28 суток > 1,0 МПа

Адгезия после выдерживания в водной среде > 0,5 МПа

Адгезия после циклического замораживания и оттаивания > 0,5 МПа

Адгезия после выдерживания при высоких температурах > 0,5 МПа

Возможность хождения через > 24 ч

Жизнеспособность > 3 ч

Открытое время > 20 мин

Способность к смачиванию плитки > 20 мин

Морозостойкость > F50

Срок хранения 12 месяцев

Фасовка 25 кг



Морозостойкий



Усиленное сцепление



Водостойкий



Тёплый пол