

Гипсовая штукатурка  
машинного нанесения**АЛЕСТ**

Сухая штукатурная смесь на основе гипсового вяжущего с полимерными добавками. Предназначена для высококачественного оштукатуривания стен и потолков. ГОСТ Р 58279.

- ☑ Для всех обычных твердых оснований: кирпичная кладка, цементная штукатурка, бетон и др.
- ☑ Машинное нанесение
- ☑ Для внутренних работ

Расход воды на 1 кг смеси	0,5 – 0,6 л
Расход воды на 1 мешок	15 – 18 л
Расход смеси при толщине слоя 10 мм на 1 м <sup>2</sup>	~ 8,5 кг
Рекомендуемая толщина слоя	5 – 50 мм
Адгезия к бетону через 7 суток	> 0,3 МПа
Прочность при сжатии через 7 суток	> 2,0 МПа
Прочность при изгибе через 7 суток	> 1,0 МПа
Начало схватывания	> 120 мин
Срок хранения	6 месяцев
Фасовка	30 кг



Не требует  
шпаклевания



Трещиностойкая



С антигрибковым  
эффектом



Пластичная