



## Монтажные смеси

### Гипсовый монтажный клей

# GipsFIX

Сухая смесь на основе гипсового вяжущего и полимерных добавок. Предназначена для монтажа ПГП, приклеивания ГКЛ, ГВЛ, крепления гипсовых элементов к вертикальным поверхностям. ГОСТ Р 58275.

- Для ПГП, ГКЛ, ГВЛ, а также гипсовых элементов
- Для внутренних работ

Расход воды на 1 кг смеси	0,55 – 0,6 л
Расход воды на 1 мешок	16,5 – 18 л
Расход смеси при монтаже ПГП на 1 м <sup>2</sup>	~ 1,5 – 2 кг
Расход смеси при приклеивании ГКЛ и ГВЛ на ровное основание на 1 м <sup>2</sup>	~ 3 – 5 кг
Расход смеси при приклеивании ГКЛ и ГВЛ на неровное основание на 1 м <sup>2</sup>	~ 3,5 – 5 кг
Рекомендуемая толщина слоя	2 – 30 мм
Адгезия к бетону через 7 суток	> 0,3 МПа

Прочность при сжатии через 7 суток	> 3,0 МПа
Прочность при изгибе через 7 суток	> 1,2 МПа
Жизнеспособность	> 1 ч
Время корректировки плиты	> 10 мин
Работы производятся при t от +5 до +30°C (лето) от -10 до +10°C (зима)	
Срок хранения	6 месяцев
Фасовка	30 кг



Пластичный



Высокая адгезия



Удобен в работе



Тонкослойное нанесение